

Produto: LGA200 XILOTOP PU BRILHO 05

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado para aplicação em portas para ambientes internos, móveis residenciais e corporativos, utensílios de decoração, entre outras aplicações.

Características do produto: acabamento poliuretânico fosco, boa transparência e secagem rápida.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	45 – 55
Densidade	g/cm³	0,95 – 0,99
Brilho Glossmeter 85º	UB	8 – 12
Sólidos em peso	%	35 – 38
VOC	g/L	627
Validade	meses	18

Preparo:

Diluíente:	*Vide tabela	Em peso:	10 – 30%	Em volume:	10 – 30%
Catalisador:	LNB190	Em peso:	50%	Em volume:	50%

Substrato:

Tipo de substrato:	Compensados / Madeiras Maciças / MDF ou MDP revestidos com lâminas de madeira
Preparo do substrato:	Lixamento / Limpeza
Selador recomendado:	LBA42 / LBA43 / LBA56

Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	pistola convencional
Viscosidade de aplicação CF4 (25°C)	segundos	15 – 20
Camada recomendada	g/m² / demão	100 - 150
Aderência	na	GR0
Pot Life	horas	máx. 2

Secagem:

Secagem:	Ao ar	Tempo:	24 horas
Temperatura:	Ambiente	Umidade:	na

Tabela de diluíentes:

Temperatura (°C)	Diluíente
≤ 20	LZC1067
20 - 25	LZC1067 – LZC70
25 - 30	LZC10 – LZC70

Observações: Não recomendado para exposições a áreas externas.

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.