

Produto: LGA201 XILOTOP PU BRILHO 10

Revisão: 01

**Recomendações de uso:** indicado para aplicação em portas para ambientes internos, móveis residenciais e corporativos, utensílios de decoração, entre outras aplicações.

**Características do produto:** acabamento poliuretânico fosco, boa transparência e secagem rápida.

**Características físico-químicas:**

| Ensaio                 | Unidade  | Especificação |
|------------------------|----------|---------------|
| Viscosidade CF4 (25°C) | segundos | 45 – 55       |
| Densidade              | g/cm³    | 0,95 – 0,99   |
| Brilho Glossmeter 60°  | UB       | 8 – 12        |
| Sólidos em peso        | %        | 35 – 38       |
| VOC                    | g/L      | 620           |
| Validade               | meses    | 18            |

**Preparo:**

|              |              |          |          |            |          |
|--------------|--------------|----------|----------|------------|----------|
| Diluyente:   | *Vide tabela | Em peso: | 10 – 20% | Em volume: | 10 – 20% |
| Catalisador: | LNB190       | Em peso: | 50%      | Em volume: | 50%      |

**Substrato:**

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de substrato:    | Compensados / Madeiras Maciças / MDF ou MDP revestidos com lâminas de madeira |
| Preparo do substrato: | Lixamento / Remoção de pó                                                     |
| Selador recomendado:  | LBA42 / LBA43 / LBA56                                                         |

**Aplicação:**

| Condições                           | Unidade      | Especificação        |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| Equipamento de aplicação            | na           | pistola convencional |
| Viscosidade de aplicação CF4 (25°C) | segundos     | 17 – 21              |
| Camada recomendada                  | g/m² / demão | 100 – 150            |
| Aderência                           | na           | GR0                  |
| Pot Life                            | horas        | Máx. 2               |

**Secagem:**

|              |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
| Secagem:     | Ao ar    | Tempo:   | 24 horas |
| Temperatura: | Ambiente | Umidade: | na       |

**Tabela de diluentes:**

| Temperatura (°C) | Diluyente       |
|------------------|-----------------|
| ≤ 20             | LZC1067         |
| 20 - 25          | LZC1067 – LZC70 |
| 25 - 30          | LZC10 – LZC70   |

**Observações:** Não recomendado para exposições a áreas externas.

**Precauções de uso:** manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

**Nota:** este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.